

Грунтовка «КоррНет» ГФ -021

ТУ 2312-046-94691231-2009

Описание	Грунтовка «КоррНет» ГФ-021 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавкой преобразователя ржавчины, стабилизирующих добавок.	
Назначение	Грунтовка «КоррНет» ГФ-021 предназначена для антикоррозионной защиты металлических поверхностей с остатками прочнодержасьей коррозии до 100 мкм, под различные атмосферостойкие, масло- и бензостойкие эмали. Покрытие грунтовки устойчиво к изменению температуры от минус 50 до 60°C.	
Комплектность	Материал однокомпонентный	
Технические характеристики	цвет	Серый, красно-коричневый
	внешний вид	покрытие матовое
	время высыхания до степени 3., не более:	
	при (20±2)°С, ч	24
	при (105±2)°С, мин	35
	Массовая доля нелетучих веществ, %	65±3
	Толщина одного слоя сухого, мкм	20-25
Расход, г/м ²	70-80	
растворитель	ВДМ 050, ВДМ 210	
Рекомендации по применению		
подготовка поверхности	Грунтовка наносится по следам коррозии. Отмывка от грязи и водорастворимых веществ, скругление острых кромок, очистка от непрочнодержасьей слоя ржавчины, удаление масляных и жировых загрязнений. Обезжиривание до степени 1 по ГОСТ 9.402.	
подготовка материала	Обеспечить температуру грунтовки 15-25 °С. Грунтовку тщательно и интенсивно перемешать до однородной массы по всему объему тарного места, при необходимости разбавить растворителем.	
условия нанесения	Температура воздуха от +5°C до +30°C, относительная влажность воздуха рекомендуемая до 85%, рекомендуемая температура окрашиваемой поверхности выше точки росы не менее чем на 3°C, отсутствие осадков.	
способ нанесения	безвоздушное распыление: кратность повышения давления – 1:25 - 1:68 давление краски – не менее 15 МПа диаметр сопла и угол факела – 0,23-0,53 мм /20-60° расстояние до окрашиваемой поверхности – 30-50 см	

	<p>рабочая вязкость – 40-60 с по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20°C</p> <p>пневмораспыление:</p> <p>рабочая вязкость – 18-20 с по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20°C, кисть, валик</p>
Контроль качества покрытия	<p>После высыхания на окрашенной поверхности не должно быть пропусков, наплывов, механических повреждений. При необходимости покрытие восстанавливают.</p> <p>Толщину покрытия измеряют толщиномером любого типа, обеспечивающим измерение в заданном диапазоне.</p>
последующий слой	<p>Грунтовку «КоррНет» ГФ-021 обычно наносят в 1-2 слоя.</p> <p>При длительном хранении окрашенных конструкций перед нанесением следующего слоя с поверхности следует удалить масляные и жировые загрязнения, удалить соли и грязь путем отмывки чистой пресной водой под высоким давлением и придать шероховатость абразивным полотном при необходимости.</p> <p>На грунтовку могут быть нанесены эмали и краски на алкидной, алкидно-уретановой, масляной основе и т.д.</p>
Хранение	<p>Гарантий срок хранения составляет 6 месяцев со дня изготовления в оригинальной герметично закрытой таре при температуре -40 - +40 °С. По истечении гарантийного срока может быть использован при условии соответствия его свойств техническим условиям.</p>