

Краска ХВ-161

ТУ 2313-020-94691231-2007

Описание	краска ХВ-161 представляет собой суспензию пигментов в растворе поливинилхлоридной хлорированной смолы с добавлением алкидного лака.	
Назначение	Фасадная краска ХВ-161 предназначена для нанесения на оштукатуренные и кирпичные поверхности фасадов зданий, а также по старым покрытиям.	
Комплектность	Материал однокомпонентный	
Технические характеристики	Цвет покрытия	по образцу цвета или каталогу цветов RAL
	Внешний вид	Покрытие ровное, однородное, матовое
	Время высыхания до степени 3 при 20 °С, ч не более	4
	Массовая доля нелетучих веществ, %	43-52
	Толщина одного слоя сухого, мкм	20-25
	Расход, г/м ²	100-125
	Растворитель	ВДМ 050
Рекомендации по применению		
подготовка поверхности	Поверхность очищают от пыли, грязи, отстающей штукатурки. Масляные и жировые загрязнения удаляют растворителем. Краску наносят по загрунтованным и не загрунтованным поверхностям. Не допускается нанесение краски ХВ-161 по поверхностям, окрашенным силикатными, кремнийорганическими, акриловыми и известковыми материалами.	
подготовка материала	Обеспечить температуру краски 15-25 °С. Эмаль тщательно перемешать до однородной массы по всему объему тарного места. При необходимости разбавить растворителем.	
условия нанесения	Температура воздуха: от минус 20 °С до +30 °С, Относительная влажность воздуха до 85%, рекомендуемая температура окрашиваемой поверхности выше точки росы не менее, чем на 3 °С, отсутствие осадков.	
способ нанесения	безвоздушное распыление: кратность повышения давления –1:25; 1:45 давление краски – не менее 13 МПа	

	<p>диаметр сопла и угол факела – 0,33-0,48 мм /20-60° расстояние до окрашиваемой поверхности – 30-50 см</p> <p>пневмораспыление: рабочая вязкость –20-30 с по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20°С кисть, валик</p>
--	---

Контроль качества покрытия	<p>После высыхания на окрашенной поверхности не должно быть пропусков, наплывов, механических повреждений. При необходимости покрытие восстанавливают.</p> <p>Толщину покрытия измеряют толщиномером любого типа, обеспечивающим измерение в заданном диапазоне.</p>
последующий слой	<p>Краску ХВ-161 обычно наносят в 1-2 слоя.</p>
меры безопасности	<p>Эмаль пожароопасна. При применении следует соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.</p>
Хранение	<p>Гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления в оригинальной герметично закрытой таре в сухом, защищенном от влаги, прямых солнечных лучей и других источников тепла месте, при температуре при температуре -30 - +30 °С.</p>