

## Грунт-эмаль АлкоУр

ТУ 2312-014-94691231-2007

<b>Описание</b>	Грунт-эмаль АлкоУр представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидно-уретановом лаке с добавлением сиккатива и специальных добавок.	
<b>Назначение</b>	Грунт-эмаль АлкоУр предназначена для защиты от коррозии наружных металлических, деревянных, бетонных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях. Рекомендуется для окраски сельскохозяйственной и дорожной техники, железнодорожного подвижного состава, металлоконструкций и оборудования.	
<b>Комплектность</b>	Материал однокомпонентный.	
<b>Технические характеристики</b>	Цвет покрытия	по каталогу цветов RAL или по образцу цвета
	Внешний вид	Покрытие полуглянцевое
	Время высыхания до степени 3: при 20 °С, ч не более	6
	Массовая доля нелетучих веществ, %	62-70
	Толщина одного слоя сухого, мкм	25-60
	Расход, г/м <sup>2</sup>	100 - 160
	Растворитель	ВДМ 050, ВДМ 040
	<b>Рекомендации по применению</b>	
<b>подготовка поверхности</b>	Отмывка от грязи и водорастворимых веществ при необходимости, скругление острых кромок, удаление масляных и жировых загрязнений. Поверхность должна быть очищена от остатков старого покрытия, ржавчины, грязи до степени 2 по ГОСТ 9.402 и обезжирена до степени 1. Абразивоструйную очистку рекомендуется выполнять до степени Sa 2 <sup>1/2</sup> (допускается Sa 2), механическую – до St3.  По дереву эмаль наносят без грунтовки.	
<b>подготовка материала</b>	Обеспечить температуру эмали 15-25 °С. Эмаль тщательно и интенсивно перемешать до однородной массы по всему объему тарного места. При необходимости разбавить растворителем.	
<b>условия нанесения</b>	Температура воздуха: от 5 °С до +35 °С, Относительная влажность воздуха до 80%, рекомендуемая температура окрашиваемой поверхности выше точки росы не менее, чем на 3 °С, отсутствие осадков.	

<b>способ нанесения</b>	<p><b>безвоздушное распыление:</b> кратность повышения давления – 1:25 - 1:45 давление краски – не менее 15 МПа диаметр сопла и угол факела – 0,28-0,46 мм /20-60° расстояние до окрашиваемой поверхности – 30-50 см</p> <p><b>пневмораспыление:</b> рабочая вязкость – 25-30 с по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20°С,</p> <p><b>кисть, валик :</b> рабочая вязкость – 60-70 с по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20°С</p>
-----------------------------	--

<b>Контроль качества покрытия</b>	<p>После высыхания на окрашенной поверхности не должно быть пропусков, наплывов, механических повреждений. При необходимости покрытие восстанавливают.</p> <p>Толщину покрытия измеряют толщиномером любого типа, обеспечивающим измерение в заданном диапазоне.</p>
<b>последующий слой</b>	<p>Грунт-эмаль АлкоУр обычно наносят в 2-3 слоя.</p> <p>При длительном хранении окрашенных конструкций перед нанесением следующего слоя с поверхности следует удалить масляные и жировые загрязнения, удалить соли и грязь путем отмывки чистой пресной водой под высоким давлением и придать шероховатость абразивным полотном при необходимости.</p>
<b>меры безопасности</b>	<p>Эмаль пожароопасна. При применении следует соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами.</p> <p>Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.</p>
<b>Хранение</b>	<p>Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления в оригинальной герметично закрытой таре в сухом, защищенном от влаги, прямых солнечных лучей и других источников тепла месте, при температуре при температуре -40 - +40 °С.</p>