

Эмаль АлкоУр

ТУ 2312-014-94691231-2007

Описание	Эмаль АлкоУр представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидно-уретановом лаке с добавлением сиккатива и специальных добавок.	
Назначение	Эмаль АлкоУр предназначена для защиты от коррозии наружных металлических, деревянных, бетонных поверхностей, эксплуатирующихся в условиях промышленной атмосферы всех видов климатических условий. Рекомендуется для окраски сельскохозяйственной и дорожной техники, железнодорожного подвижного состава, металлоконструкций и оборудования.	
Комплектность	Материал однокомпонентный.	
Технические характеристики	Цвет покрытия	по каталогу цветов RAL или по образцу цвета
	Внешний вид	Покрытие глянцевое, полуглянцевое
	Время высыхания до степени 3: при 20 °С, ч не более	6
	Массовая доля нелетучих веществ, %	50-65
	Объемная доля нелетучих веществ, %	48±3
	Плотность, г/м ³	1,10±0,10
	Толщина одного слоя сухого, мкм	20-30
	Толщина одного мокрого слоя, мкм	35-55
	Расход, г/м ²	50-70
	Растворитель	ВДМ 050
Рекомендации по применению		
подготовка поверхности	Эмаль АлкоУр рекомендуется наносить по загрунтованной поверхности. Грунтовки под эмаль: ФЛ-03к, ЭФ-065, ГФ-021, ВЛ-023, ВЛ-02, на эпоксидной основе и т.д. При длительном хранении загрунтованных конструкций рекомендуется при необходимости произвести отмывку, ремонт покрытия. По дереву эмаль наносят без грунтовки.	
подготовка материала	Обеспечить температуру эмали 15-25 °С. Эмаль тщательно и интенсивно перемешать до однородной массы по всему объему тарного места. При необходимости разбавить растворителем.	
условия нанесения	Температура воздуха: от 5 °С до +30 °С, Относительная влажность воздуха до 80%, рекомендуемая температура окрашиваемой поверхности выше точки росы не менее, чем на 3 °С, отсутствие осадков.	

способ нанесения	<p>безвоздушное распыление: кратность повышения давления – 1:25 - 1:45 давление краски – не менее 13 МПа диаметр сопла и угол факела – 0,28-0,46 мм /20-60° расстояние до окрашиваемой поверхности – 30-50 см</p> <p>пневмораспыление: рабочая вязкость – 25-30 с по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20°С,</p> <p>кисть, валик : рабочая вязкость – 60-70 с по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20°С</p>

Контроль качества покрытия	<p>После высыхания на окрашенной поверхности не должно быть пропусков, наплывов, механических повреждений. При необходимости покрытие восстанавливают.</p> <p>Толщину покрытия измеряют толщиномером любого типа, обеспечивающим измерение в заданном диапазоне.</p>
последующий слой	<p>Эмаль АлкоУр обычно наносят в 2 слоя.</p> <p>При длительном хранении окрашенных конструкций перед нанесением следующего слоя с поверхности следует удалить масляные и жировые загрязнения, удалить соли и грязь путем отмывки чистой пресной водой под высоким давлением и придать шероховатость абразивным полотном.</p>
меры безопасности	<p>Эмаль пожароопасна. При применении следует соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами.</p> <p>Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.</p>
Хранение	<p>Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления в оригинальной герметично закрытой таре в сухом, защищенном от влаги, прямых солнечных лучей и других источников тепла месте, при температуре при температуре -40 - +40 °С.</p>