

Описание	Эмаль ЭметаллКоут-119 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением сиккатива, растворителей и функциональных добавок.	
Назначение	Эмаль ЭметаллКоут-119 предназначена для защиты от коррозии металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатирующихся в промышленной атмосфере умеренного, холодного и тропического климата. Рекомендуется для окраски сельскохозяйственной и дорожной техники, железнодорожного подвижного состава, металлоконструкций и оборудования.	
Комплектность	Материал однокомпонентный.	
Технические характеристики	Цвет покрытия	по каталогу цветов RAL
	Внешний вид	покрытие полуглянцевое, глянцевое
	Время высыхания до степени 3: при 20 °С, ч не более	2
	Массовая доля нелетучих веществ, %	43-66
	Объемная доля нелетучих веществ, %	50±5
	Толщина одного слоя сухого, мкм	25-50
	Расход в зависимости от цвета, г/м ²	55-110
	Плотность, г/см ³	1,2±0,1
	Растворитель	ВДМ 050
Рекомендации по применению		
Подготовка поверхности	Эмаль ЭметаллКоут-119 рекомендуется наносить по загрунтованной поверхности. При длительном хранении загрунтованных конструкций рекомендуется при необходимости произвести отмывку, ремонт покрытия. Металлическая поверхность должна быть очищена от остатков старого покрытия, ржавчины, грязи до степени 2 по ГОСТ 9.402 и обезжирена до степени 1. Деревянные поверхности предварительно шлифуют, очищают от пыли и других загрязнений.	
Подготовка материала	Обеспечить температуру эмали 15-25 °С. Эмаль тщательно и интенсивно перемешать до однородной массы по всему объему тарного места. При необходимости разбавить растворителем.	
Условия нанесения	Температура воздуха: от +5 °С до +30 °С, Относительная влажность воздуха до 80%, рекомендуемая температура окрашиваемой поверхности выше точки росы не менее, чем на 3 °С, отсутствие осадков.	
Способ нанесения	безвоздушное распыление: кратность повышения давления – 1:25-1:45 давление краски – не менее 13 МПа диаметр сопла и угол факела – 0,28-0,46 мм /20-60° расстояние до окрашиваемой поверхности – 30-50 см пневмораспыление: рабочая вязкость – 28-30 с по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20 °С, кисть, валик: рабочая вязкость – 55-70 с по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20 °С	
Контроль качества покрытия	После высыхания на окрашенной поверхности не должно быть пропусков, наплывов, механических повреждений. При необходимости покрытие восстанавливают. Толщину покрытия измеряют толщиномером любого типа, обеспечивающим	

	измерение в заданном диапазоне.
Последующий слой	Эмаль ЭметаллКоут-119 обычно наносят в 2-3 слоя. При длительном хранении окрашенных конструкций перед нанесением следующего слоя с поверхности следует удалить масляные и жировые загрязнения, удалить соли и грязь путем отмывки чистой пресной водой под высоким давлением и придать шероховатость абразивным полотном.
Меры безопасности	Эмаль пожароопасна. При применении следует соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.
Хранение	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления в оригинальной герметично закрытой таре в сухом, защищенном от влаги, прямых солнечных лучей и других источников тепла месте, при температуре при температуре от -40 °С до +40 °С.